



Типовые технические показатели PankaDisc

Показатель / Единицы	Допуск									Стандарты
Граммаж, г/м ²	± 4%	275*	305*	345*	390	430	480	580	630	ISO 536
Толщина, мкм	± 5%	620	700	800	900	1000	1150	1400	1550	ISO 534
Гладкость поверхности по Бендтсену, мл/мин.		1500	1500	1600	1600	1800	2000	2000	2000	ISO 8791-2

* Граммаж производится по специальному запросу, минимальный объем 20 тонн

Граммажи вне данной спецификации производятся по запросу, минимальный объем 20 тонн

Показатели, не зависящие от граммажа

Показатель / Единицы	Допуск	Значение	Стандарты
Влажность, %	± 1.5	8.0	ISO 287
ISO Яркость C/2°, %	± 1.5	75	ISO 2470-1
Энергия связей по Скотту, Дж/м ²	>90	90	TAPPI 569
Впитываемость, с, лицевая сторона		<30	
Впитываемость, с, оборотная сторона		<30	

➤ Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим региональным офисом продаж или

Pankakoski Mill Oy
Ruukintie 2
FI-81750 Pankakoski
Finland
Tel. +358 (0) 10 480 4600
Fax. +358 (0) 10 480 4701

ООО "Панкаборд"
ул. Торфяная дорога, 7Ф, оф.1124
197374 Санкт-Петербург
Россия
Тел. +7 910 474 8812
Тел. +7 921 904 8920

www.pankaboard.com