



Типовые технические показатели PankaFrame

Показатель / Единицы	Допуск							Стандарты
Граммаж, г/м ²	± 5%	380*	445	565	650	680	710	ISO 536
Толщина, мкм	± 5%	600	700	900	1040	1100	1200	ISO 534

* Граммаж производится по специальному запросу, минимальный объем 10 тонн

Граμμαжи вне данной спецификации производятся по запросу, минимальный объем 20 тонн

Показатели, не зависящие от граммажа

Показатель / Единицы	Допуск	Значения	Стандарты
Влажность, %	± 1.5	7.0	ISO 287
ISO Яркость C/2°, %	± 2	88	ISO 2470-1
Энергия связей по Скотту, Дж/м ²	>100	100	TAPPI 569
Smoother surface Smoothness**, Bendtsen, ml/min		1500	ISO 8791-2
Впитываемость Cobb 120 с, лицо, г/м ²		30	ISO 535
Впитываемость Cobb 120 с, оборот, г/м ²		30	ISO 535
pH водного экстракта		7.5 – 10.0	ISO 6588
Резерв щелочи, моль/кг		>0.4	ISO 10716

PankaFrame соответствует стандартам FATG в качестве картона для архивного хранения

Все показатели в соответствии с измерениями фабрики Панкакоски Милл проведенными в производственных условиях. Условия проведения тестирования 23°C / 50%RH (по ISO 187). Допуски основаны на ограничении достоверности 95%, применяемых к средним по рулону. Для подтверждения, среднее по рулону основывается на 5 отдельных измерениях произвольно отобранных из рулона образцов. Средние значения справедливы для, по крайней мере, 19 из 20 рулонов в рамках ограничения спецификации.

➤ Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим региональным офисом продаж или

Pankakoski Mill Oy
Ruukintie 2
FI-81750 Pankakoski
Finland
Tel. +358 (0) 10 480 4600
Fax. +358 (0) 10 480 4701

ООО "Панкабоард"
ул. Торфяная дорога, 7Ф, оф.1124
197374 Санкт-Петербург Россия
Тел. +7 910 474 8812
Тел. +7 921 904 8920

www.pankaboard.com